











Gres Fine Porcellanato Smaltato

Glazed porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug - Gres fino porcelánico

EN 14411/G Bla GL

	CARATTERISTICHE TECNICHE Technical features - Caractéristiques techniques Technische Daten - Características técnicas	NORME Norma - Norme Norm - Norma	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME Required standards - Valeur prescrite par les normes Normvorgabe - Valores previstos por las normas	VALORE CARFLOOR Carfloor Values - Valeur Carfloor Carfloor Werte - Valor Carfloor
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorção d'água	EN 1054-3 (3110) A2M e 373	≤0,5%	<0,5%
	Resistenza alla densità Density strength - Résistance à la densité Dichtestärke - Resistencia a la densidad	EN 1054-4 (3110)	≥10N/m ²	≥10N/m ²
	Danza (Solo e Misto) Dance (Solo and Misto) - Danse (Solo et Misto) Oberflächenreife (nach Misch) - Dance	(3110)	5 min	5
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung - Coeficiente de dilatación termica lineal	EN 1054-8 (3110)	≤10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforms Conforms with - Conforme Conform - Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance - Résistance aux chocs de température Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a las variaciones térmicas	EN 1054-9 (3110)	Nessun campione deve presentare difetti visibili. No sample must show visible defects - Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles. Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen - Ninguno muestra debe presentar defectos visibles.	Resistant Resistant - Résistant Widerstandfähig - Resistente
	Resistenza al gelo Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo	EN 1054-10 (3110) A2M e 1028	Nessun campione deve presentare rotture o deformazioni apprezzabili della superficie. No sample must show breaks or evident deformations of the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou déformations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguno muestra debe presentar roturas o deformaciones apreciables de la superficie.	Non gelivo Frost proof Frostfrei Resistente al hielo
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance - Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien - Resistencia química	EN 1054-13 (3110) A2M e 100	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'aspetto chimico. No sample must show visible signs of chemical attack - Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'aspect chimique. Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren von chemischer Einwirkung zeigen - Ninguno muestra debe presentar alteraciones visibles de aspecto químico.	Non attaccato Unaffected - Non attacked Keine Einwirkung - Resistente a los agentes químicos
	Resistenza al scivolo Slip resistance - Résistance aux chutes Rutschbeständigkeit - Resistencia a las caídas	EN 1054-14 (3110) A2M e 1030	Classe 3 min Minimum classe 3 - Minimum categoría 3	Conforms Conforms with - Conforme Conform - Conforme
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light - Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit - Resistencia de los colores a la luz	(3110)	Non devono presentarsi apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. No deben presentar variaciones apreciables de color.	Campioni inalterati in brillanti e colori. No change in brightness or color. Échantillons inchangés en brillance et couleur. Muster und Farbe der Muster unverändert. Muestras inalteradas en brillo y color.
	Resistenza al Craquelé Cracking resistance - Résistance aux fissures Haarlinienbeständigkeit - Resistencia a la fisuración	EN 1054-11 (3110)	Resistente Resistant - Résistant Nachfrage - Demanda	Conforms Conforms with - Conforme Conform - Conforme